

## Ficha Técnica

### Tacvinil

Código: CB-110

<b>Descrição</b>	Dispersão aquosa de um acetato de polivinilo (PVA).
------------------	---

<b>Utilização</b>	Destina-se à colagem de revestimentos de madeira para polir ou envernizar, em pavimentos de argamassa de cimento. Indicada para a colagem de Lamparquet.
-------------------	---

<b>Características</b>	<b>Viscosidade (Brookfield RV, 20º)</b>	Aprox. 25.000 mPa.s
	<b>Rendimento</b>	800-1000 g/m2 (Em função do estado do pavimento)
	<b>Tempo Aberto</b>	15 min (a 23º e 50% de Hum R.)
	<b>Consolidação</b>	48 horas
	<b>Limpeza</b>	Com água, enquanto húmida

<b>Aplicação</b>	Os pavimentos não devem ultrapassar os 2,5% de humidade e as madeiras os 10 a 13%. Devem estar isentos de poeiras e gorduras, e os pavimentos não devem ser cerzitados ou afagados. Mexer muito bem a cola antes de utilizar, e aplicar de forma homogénea espátula dentada, aguardando entre 5-10 min. Certificar-se que a madeira pousa na cola e não fica em suspensão. Colocar pesos, se necessário, em especial se a madeira tiver 50cm ou mais de comprimento.
------------------	--

<b>Observações</b>	Estabilidade em armazém – 6 meses, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. Por ser muito sensível ao frio deve ser armazenada entre os 15 e os 25 °C. A informação constante desta ficha técnica, baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto, e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto, e não serve de garantia do mesmo.
--------------------	---