

Ficha Técnica

Diverflex - Membrana Elástica

Código: TE – 700

Descrição	Diverflex é um produto formulado a partir de uma dispersão aquosa de um copolímero de resinas sintéticas especiais. É também vulgarmente conhecida como <u>membrana elástica</u> ou <u>tinta de borracha</u> .
------------------	---

Utilização	Aplicada nas condições recomendadas proporciona filmes espessos, com um grau de brilho acetinado e óptima impermeabilização. Tem uma excepcional elasticidade e resistência à tracção, mesmo após envelhecimento. Grande durabilidade, e de fácil aplicação. Dispensa o isolamento prévio. Cores: Conforme catálogo de tintas plásticas. Não se fornecem cores fortes.
-------------------	---

Características (Referentes ao branco)	Aspecto da película	Acetinada
	Densidade	1.28 ± 0.02
	Viscosidade (KU a 20°C)	120 ± 10
	COV's (%)	0,8 – 1,2

Aplicação	Rendimento teórico	4 a 5 m ² por litro em paredes lisas e rebocadas.
	Diluição aconselhada	1ª demão: com 10% água Restantes demãos: até 10% água
	Nº de demãos	2-3 demãos
	Secagem	Para repintura: 8 a 12 horas. Para utilização cerca de 24 horas.
	COV's (branco e cores)	Valor limite da UE para o produto (cat. A/c): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 25 g/l COV.
	Aplicar com trincha, pincel, rolo ou pistola. Em caso da superfície com diferenças de absorção e reboco imperfeito, deve-se proceder à sua correcção com Massa Tapa-Fendas sempre que necessário e Isolante Acrílico transparente ou pigmentado ou ainda Diverlite.	

Observações	Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica, baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto, e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto, e não serve de garantia do mesmo.
--------------------	---

Data: 2006-11-17

Revisão: 2

DVC. 087. 0