

## Ficha Técnica

### Decoplast - Tinta plástica interior

Código: TL - 110

<b>Descrição</b>	Decoplast é um produto baseado em dispersões aquosas de resinas sintéticas e pigmentos de qualidade.	
<b>Utilização</b>	Indicada especialmente para acabamentos em interiores. Ótimo poder de cobertura, ótima resistência à esfrega seca e húmida. Boa durabilidade. Excelente relação qualidade / preço. Gama de cores variada, conforme catálogo de tintas plásticas.	
<b>Características</b> (Referentes ao branco)	<b>Aspecto da película</b>	Mate
	<b>Densidade (kg/L a 20°C)</b>	1.54 ± 0.02
	<b>Viscosidade (KU a 20°C)</b>	110 ± 10
	<b>COV's (%)</b>	0,3 – 0,7
<b>Aplicação</b>	<b>Rendimento teórico</b>	8 a 12 m <sup>2</sup> /L em paredes lisas e rebocadas.
	<b>Diluição aconselhada</b>	1ª demão: com 20% água Restantes demãos: até 20% água
	<b>Nº de demãos</b>	2-3 demãos
	<b>Secagem</b>	Para repintura: 2 a 4 horas. Para utilização: cerca de 12 horas.
	<b>COV's (branco e cores)</b>	Valor limite da UE para o produto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 10 g/l COV.
	Aplicar com trincha, pincel, rolo ou pistola. Em caso da superfície com diferenças de absorção e reboco imperfeito, deve-se proceder à sua correção com Massa Tapa-Fendas Ref: MA501 sempre que necessário e Isolante Acrílico Ref: IS502 transparente ou pigmentado ou ainda Diverlite Ref: IS520/ IS600/ IS601.	
<b>Observações</b>	Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.	