Restaurador Hidroneumatic TT

Código: AUT10

Descrição	Produto aquoso criado com o objectivo de possibilitar a recuperação de pneumáticos usados ou recauchutados.

Utilização	Permite obter um revestimento flexível e duradouro de alta beleza. Protege a borracha aumentando a durabilidade do pneu. Excelente resistência à água e à tracção. Excelente aderência. Elevada flexibilidade, acompanhando as alterações de forma do pneu. Alto rendimento. Facilidade de aplicação. Praticamente sem cheiro. Cor Preto Borracha.

Características	**Densidade**	1,110 ± 0.02
	Viscosidade (a 20ºC)	70 ± 10 KU

Aplicação	**Rendimento teórico**	8 a 12 m^2 por litro
	Diluição aconselhada	Até 30% com água
	Nº de demãos	1 demão
	Secagem	Secagem superficial: 15 a 60 minutos Secagem em profundidade: 3 a 4 horas
	Trincha ou pistola. Agitar até homogeneização completa. As superfícies devem apresentar-se limpas, isentas de óleo e partículas mal aderentes Aplicar com temperatura ambiente superior a 5ºC.	

Observações	Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a "ficha de segurança" do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.

DIVERCOL -Indústrias Químicas, Lda.
Rua Zona Industrial Nº 1325 - Apt. 100 4584-908 LORDELO PRD - PORTUGAL
Telefone: + 351 224 447 370 - Fax: 224 447 379
E-mail: divercol@divercol.pt www.divercol.pt