

Ficha Técnica

Esmalte Forja

Código: ES - 370

Descrição	Produto baseado em resinas especiais, pigmentos e cargas.			
Utilização	Efeito decorativo tipo ferro forjado de textura fina.			
·	Secagem rápida.			
	Aplicação direta ao ferro. Sobre superfícies galvanizadas ou zincadas deve sempre ser utilizado um primário específico antes da aplicação do esmalte – Primário Multiusos (Ref. PR100). Cores variadas a pedido.			
	Uso exclusivo em estruturas metálicas que não vão ser aplicadas em edifícios.			

Card	acterísticas	Aspecto da película	Brilhante
(Refere	rentes ao branco)	Densidade	1.23 ± 0.02
		Viscosidade (KU a 20ºC)	100 ± 10

Aplicação	Rendimento teórico	8 a 12 m ²
	Diluição aconselhada	10 – 20 % Diluente Sintético Indústria (DS200)
	N⁰ de demãos	1 – 2 demãos
	Secagem	Total: 4 a 6 horas
	Aplica-se à trincha ou pistola. As superfícies devem apresentar-se limpas, secas, sem gorduras e isentas de ferrugem.	

Eliminar completamente partículas de tintas mal aderentes.

Observações

Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.

A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.

Consulte sempre a "ficha de segurança" do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.

Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.

 Data: 2015-04-27
 Revisão: 0
 DVC.087.0

 Pág. 1 / 1





E-mail: divercol@divercol.pt www.divercol.pt