

Ficha Técnica

Impermeabilizante aquoso

Código: IM-760

Descrição	Produto formulado a partir de uma dispersão aquosa de um copolímero de resinas sintéticas especiais.
------------------	--

Utilização	<p>Aplicada nas condições recomendadas proporciona filmes espessos e ótima impermeabilização.</p> <p>Tem uma excepcional elasticidade e resistência à tracção, mesmo após envelhecimento.</p> <p>Grande durabilidade e fácil aplicação. Dispensa o isolamento prévio.</p> <p>Na impermeabilização de terraços deve ser feito um reforço entre demãos com uma tela de poliéster.</p> <p>Pode ser usado em zonas que vão posteriormente ser cobertas com terra como por exemplo jardins e na reparação de certo tipo de juntas de dilatação.</p> <p>Fornecido na cor cinza.</p>
-------------------	---

Características	Densidade	1,23 ± 0,02
	Viscosidade (KU a 20°C)	135 ± 15
	COV's (%)	0,8 – 1,2

Aplicação	Rendimento teórico	1 a 1,5 m ² por litro
	Diluição aconselhada	<p>Diluir com 10% de água (na primeira demão e em rebocos novos) afim de se obter uma boa penetração e adesão.</p> <p>As demãos seguintes deverão ser aplicadas sem qualquer diluição.</p>
	Nº de demãos	2 ou 3 demãos
	Secagem	<p>Para repintura: 8 a 12 horas.</p> <p>Para utilização cerca de 24 horas.</p>
	COV's	Valor limite da UE para o produto (cat. A/c): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 15 g/l COV.
	Distribuir generosamente o Impermeabilizante com uma trincha, escova ou rolo, de forma a obter uma conveniente espessura de filme.	

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--