

Ficha Técnica

Diverlite – Primário Branco

Código: IS – 600

Descrição	Primário de base solvente baseado em resinas acrílicas, pigmentos e cargas.
------------------	---

Utilização	<p>Primário fixador utilizado como selante de suportes e aglutinante de rebocos pulverulentos, podendo também ser usados em rebocos de alta alcalinidade. Ótimo preparador de superfície para posterior pintura quer em interiores quer em exteriores.</p> <p>Dada a sua película microporosa permite a respiração da parede. Tem uma excelente aderência mesmo sobre superfícies “difíceis”. Ótima penetração com conseqüente aglutinação e regularização da absorção do suporte.</p> <p>Pode ser aplicado a temperaturas negativas e humidade relativa elevada.</p>
-------------------	---

Características	Aspecto	Branco Mate
	Densidade	1.355 ± 0.02
	Viscosidade (KU a 20°C)	80 ± 10
	COV's (%)	34,6 – 35,0

Aplicação	Rendimento teórico	8 a 12 m ² /l
	Diluição aconselhada	s/ diluição (eventualmente 5% DS 201)
	Nº de demãos	1 demão
	Secagem para repintura	6 horas
	COV's	Valor limite da UE para o produto (cat. A/h): 750 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 490 g/l COV.
Aplicar com trincha ou rolo de pêlo curto.		

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--