

Ficha Técnica

Diverfer - Directo à Ferrugem

Código: PD – 31*

Descrição	Esmalte de base solvente baseado em resinas sintéticas, pigmentos, cargas e inibidores/passivadores de corrosão.
------------------	--

Utilização	<p>Esmalte anti-ferrugem que pode ser aplicado directamente sobre superfícies enferrujadas sem necessidade de lixar ou utilizar um primário anti-corrosivo.</p> <p>Esquema de aplicação: 1- Remover todas as partículas soltas de ferrugem e tinta 2- Desengordurar as superfícies lavando com água e sabão e deixar secar 3- Sobre superfícies galvanizadas e alumínios deve ser aplicado um primário (Primário Acrílico ref: PR500) antes da aplicação do esmalte 4- Devem ser aplicadas no mínimo duas demãos com um intervalo de cerca de 12 horas 5- Ter o cuidado de verificar se todas arestas e cantos estão totalmente cobertos com esmalte</p> <p>Pode também ser usado em madeiras como esmalte decorativo. Disponível em várias cores.</p>
-------------------	---

Características (várias cores)	Aspecto da película	Brilhante
	Densidade	1.0 – 1.2
	Viscosidade (KU a 20°C)	60 – 90
	COV's (%)	34,6 – 35,0

Aplicação	Rendimento teórico	8 a 10 m ² por litro
	Diluição aconselhada	5 – 10 % com Diluente Sintético Usos Gerais(DS201)
	Nº de demãos	2 demãos (mínimo)
	Secagem	Tacto: 4 a 6 horas Total: 24 horas Intervalo entre demãos: 12 horas
	COV's	Valor limite da UE para o produto (cat. A/i): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 425 g/l COV.
	Trincha, pincel ou rolo.	

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--