

## Ficha Técnica

## Acryltherm - Tinta Acrílica Hidrofugada

Código: TE985

Descrição	Tinta de alta qualidade baseada em resinas 100% acrílicas e aditivos criteriosamente selecionados.
Utilização	É especialmente indicada para a pintura de fachadas. Também aplicável sobre superfícies texturadas e na repintura de sistemas ETICS.

resistência à água – propriedades hidrófugas. Excelente resistência à alcalinidade dos suportes.

Impede o crescimento de fungos e bolores, protegendo a superfície da película. Grande resistência ao envelhecimento provocado pelos agentes atmosféricos. Óptima retenção de cor e não amarelece.

Caracteriza-se pela elevada resistência à intempérie e à lavagem e excelente

Características	Aspecto da película	Mate (aveludada)
	Densidade	1.42 ± 0.02
	Viscosidade (KU a 20°C)	115 ± 10
	COV's (%)	0,7 – 1,1

Aplicação	Rendimento teórico	10 a 12 m² /l	
	Diluição aconselhada	1ª demão: 10-20% de água	
		2ª demão: 5-10% de água	
	Nº de demãos	2 demãos	
	Secagem para repintura	3 - 4 horas	
	COV's (branco e cores)	Valor limite da UE para o produto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 40 g/l COV.	
	Aplicar com trincha, rolo ou pistola.  Normalmente, sobre superfícies novas, não necessitará de ser aplicado isolante, no entanto em situações particulares utilizar Isolante Acrílico Transparente ou Diverlite Incolor.		

Observações	Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do
	calor.
	A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento
	técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo.
	É sempre da responsabilidade do utilizador tomar as medidas necessárias para
	cumprir a legislação quanto à aplicação.
	Consulte sempre a "ficha de segurança" do produto e tome as devidas precauções,
	quanto a segurança e ao meio ambiente.
	Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia
	do mesmo.

Data: 2018-03-27 Revisão: 0 DVC. 087. 0 Pág. 1 / 1

