

## Ficha Técnica

### Diverdec - Verniz Betão Aquoso

Código: VE - 420

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Descrição</b> | Produto baseado em resinas acrílicas de excelente adesão, resistência à intempérie e elasticidade. |
|------------------|--|

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Utilização</b> | É indicado para envernizamento de betão, pedra, cerâmica não vidrada (tijolo, telhas), quer em interiores quer em exteriores. Protege e embeleza os materiais onde é aplicado aos quais confere um brilho elevado. Tem enorme resistência à intempérie, excelente dureza e elasticidade. O verniz transparente não altera a cor dos materiais onde é aplicado. Este produto não deve ser aplicado a temperaturas muito baixas. É um produto diluível com água e sem cheiro o que o torna ideal também para "bricolage".<br>Disponível em transparente, cinzento, verde, castanho. |
|-------------------|---|

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| <b>Características</b><br><small>(referentes ao transparente)</small> | <b>Aspecto da Película</b>              | Brilhante    |
|   | <b>Densidade</b>                        | 1.035 ± 0.02 |
|   | <b>Viscosidade (s - Ford IV a 20°C)</b> | 50 ± 10      |
|   | <b>COV's (%)</b>                        | 4,7 – 5,1    |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <b>Aplicação</b> | <b>Rendimento teórico</b>   | 12 a 15 m <sup>2</sup> /litro.   |
|                  | <b>Diluição aconselhada</b>   | 0-10% de Água limpa  |
|                  | <b>Nº de demãos</b>   | 2 ou 3 demãos  |
|                  | <b>Secagem</b>  | 2 – 4 horas  |
|                  | <b>COV's</b>  | Valor limite da UE para o produto (cat. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 53 g/l COV. |
|                  | De preferência à trincha, rolo ou pistola.<br>As superfícies devem apresentar-se limpas, sem gorduras, secas e decapadas de todas as partículas mal aderentes. Em betão novo, onde se verifique a existência de "leitada", esta deve ser retirada lavando com uma solução de 20% de Remocical (Ref. SL115) em água, seguida de lavagem com água limpa. Em superfícies já envernizadas deve ser feita uma lixagem antes da aplicação deste verniz. |  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Observações</b> | Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.<br>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.<br>Consulte sempre a "ficha de segurança" do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.<br>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo. |
|--------------------|---|