

Ficha Técnica

Diversoalhos Brilho - 1 Componente

Código: VP - 503

Descrição	Verniz baseado em resinas de poliuretano monocomponente, com catálise por reacção com a humidade ambiente, fazendo portanto depender a secagem das condições climatéricas.	
Utilização	Indicado para o envernizamento de soalhos, parquet, cortiça e outros tipos de pavimento, bem como madeiras em interiores que exijam muita resistência (EX: corrimão de escada) É um verniz que proporciona películas muito duras, com boa resistência aos agentes físicos e químicos. Fácil aplicação.	
Características	Aspecto da película	Brilho
	Densidade	1.045 ± 0.02
	Viscosidade (Ford IV - seg a 20°C)	33 ± 10
	Sólidos (%)	53 ± 2
	COV's (%)	47 ± 2
Aplicação	Rendimento teórico	8 a 10 m ² /L
	Diluição aconselhada	Sem diluição
	Nº de demãos	3 demãos
	Secagem	Intervalo entre demãos: 8 horas Total: 16 a 24 horas
	COV's	Valor limite da UE para o produto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 500 g/l COV
		Trincha, pistola ou rolo. Efectuar sempre uma lixagem entre as demãos de verniz. A superfície deve apresentar-se bem lixada e isenta de poeiras, gorduras e humidade.
Observações	Estabilidade em armazém - 1 ano, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a "ficha de segurança" do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.	