

Ficha Técnica

Verniz Sintético Exterior

Código: VS – 403

Descrição	Produto baseado em resinas alquídicas longas em óleo, flexíveis e de óptima durabilidade.
------------------	---

Utilização	Especialmente indicado para o envernizamento de exteriores. Possui boa lacagem e resistência à intempérie, com óptima retenção de brilho e elasticidade.
-------------------	--

Características	Aspecto da Película	Brilhante
	Densidade	0.915 ± 0.02
	Viscosidade (s - Ford IV a 20°C)	125 ± 10
	COV's (%)	40,6 – 41,0

Aplicação	Rendimento teórico	12 – 14 m ² /litro.
	Diluição aconselhada	Sem diluição
	Nº de demãos	1 a 3 demãos
	Secagem	Ao tacto: 4 – 8 horas Total: 24 horas
	COV's	Valor limite da UE para o produto (cat. A/e): 400 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 400 g/l COV.
	Aplicação com pincel, trincha ou rolo.	

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--